

KLEBER REINIGER, DICHTMITTEL & ZUBEHÖR

MAITEC SPRÜHKLEBER

MAITEC SPRÜHKLEBER IST EIN EINFACH ANZUWENDENDER UND UNIVERSELL EINSETZBARER KONTAKTKLEBER.

ZU VERWENDEN BEI HOLZ, PAPIER, KUNSTSTOFFE UND METALL, SCHAUMSTOFFEN UND TEXTILIEN. DER SPRÜHKOPF IST REGELBAR. DER STRAHLWINKEL LÄSST SICH DURCH DREHEN DES AUSLASSRÖHRCHENS VERSTELLEN UND DIE AUSTRITTMENGE KANN DURCH DREHEN DES SPRÜHKOPFES REGULIERT WERDEN.

EIGENSCHAFTEN:

- LEICHTE HANDHABUNG
- GLEICHMÄSSIGER AUFTRAG ÜBER DAS VORHANDENE SPEZIALVENTIL
- SCHNELLE ABLÜFTUNGSZEIT
- HOHE ANFANGSKLEBEKRAFT
- SEHR GUTE HAFTUNG AUF LACKIERTEN UND UNLACKIERTEN METALLEN
- TEMPERATURBESTÄNDIG BIS +80 °C
- HOHE ERGIEBIGKEIT

VERARBEITUNG:

- DOSE VOR GEBRAUCH KRÄFTIG SCHÜTTELN, BIS DIE MISCHKUGEL HÖRBAR IST. BEIDE SEITEN DÜNN EINSPRÜHEN, KURZ ABLÜFTEN LASSEN UND ANSCHLIESSEND MIT DRUCK ZUSAMMENFÜGEN. KLEBEN, SOBALD DER KLEBSTOFF NICHT MEHR FEUCHT IST, KEINE FÄDEN ZIEHT, ABER NOCH KLEBRIG IST.
- TEILE PASSGENAU PRESSEN. HOHE ANFANGSFESTIGKEIT, ENDFESTIGKEIT NACH 48 STUNDEN. BEI POLYSTYROLSCHAUM BEIDSEITIG AUFTRAGEN UND GRÜNDLICH ABLÜFTEN LASSEN (SONST GEFAHR DER ZELLSCHÄDIGUNG).
- VERARBEITUNGSTEMPERATUR: +15 °C BIS +25 °C (IDEAL +18 °C BIS +22 °C). VERTRÄGLICHKEIT VORAB AN UNAUFFÄLLIGER STELLE PRÜFEN.



Art.-Nr.	Inhalt	Typ	Farbe	VPE / Palette
0149192M	500 ml	PS, EPS, XPS	transparent	1 / 1008

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.