

PVC KLEBER



0147064M

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

Basis	Mischung von Lösungsmitteln
Farbe	Farblos
Dichte ca.	0,97 g/ml
Anwendungs temperatur	-5°C - +30°C
Viskosität bei 23°C	ca 20.000 mPa s
Entflammbarkeit	leicht entflammbar

MAITEC PVC KLEBER

SCHNELLER TRANSPARENTER PVC KLEBSTOFF. GEEIGNET ZUM KLEBEN VON ROHREN, MUFFEN UND FITTINGS MIT KLEINEREM UND GRÖßEREN SPALTMASS (SPALTFÜLLEND) IN DRUCK- UND ABWASSER-SYSTEMEN. OPTIMAL GEEIGNET FÜR BIEGSAMEN ROHREN, SWIMMINGPOOLS, WHIRLPOOLS UND ANDERE FEUCHTE UMGEBUNGEN. MIT DEM INKLUDIERTEN PINSEL WIRD DAS VERKLEBEN ERLEICHTERT. DER KLEBSTOFF IST HERGESTELLT AUS EINER BASIS AUS HOMOPOLYMERHARZ (VINYLCHLORID) PVC UND STABILISIERTEM TETRAHYDROFURAN (THF).

EIGENSCHAFTEN:

- HOHE SCHEINBARE VISKOSITÄT UND HERVORRAGENDE FLIESSFÄHIGKEIT
- INKLUSIVE PINSEL
- WIRKT AUFGRUND SEINER ZUSAMMENSETZUNG WIE EIN ECHTES CHEMISCHES PVC-LÖSEMittel
- EXTREM SCHNELLE ANFANGSHÄRTUNG, DIE DAS POSITIONIEREN DES KLEBERS ERLEICHTERT
- EINFACHE ANWENDUNG: LÄUFT ODER TROPFT NICHT AN DEN PVC FITTINGS HERUNTER

GEBRAUCHSANWEISUNG:

REINIGEN UND TROCKNEN SIE ZUNÄCHST DIE OBERFLÄCHEN DER ZU KLEBENDEN PVC TEILE, MIT DEM PASSENDEN PVC REINIGUNGSMITTEL. DANN BESTREICHEN SIE SICH DAS FITTING MIT EINER DÜNNEN SCHICHT VOM KLEBER. VERKLEBEN SIE DIE PVC TEILE INNERHALB VON 30 SEKUNDEN. DRÜCKEN SIE DIE PVC TEILE 2-4 MINUTEN FEST ZUSAMMENDRÜCKEN, DAMIT SICH DER KLEBER VERHÄRTEN KANN. ENTFERNEN SIE ÜBERSCHÜSSIGEN KLEBER VON DEN TEILEN MIT EINEM FEUCHTEN TUCH. MAITEC PVC KLEBER ERREICHT SEINE KLEBKRAFT JE NACH WITTERUNGSBEDINGUNGEN NACH 2 STUNDEN.

Art.-Nr.	Inhalt	Pinzel	Farbe	VPE/Karton
0147064M	0,125 ltr	Nein	transparent	30
0147061M	0,250 ltr	Ja	transparent	12
0147062M	0,500 ltr	Ja	transparent	24
0147063M	1,000 ltr	Ja	transparent	12

LAGERUNGSBEDINGUNGEN:

IN SEINEM ORIGINALBEHÄLTER UND AN EINEM KÜHLEN, TROCKENEN ORT LAGERN. SO BEHÄLT DIESES PRODUKT SEINE EIGENSCHAFTEN GEMÄSS DER UNTEN STEHENDEN TABELLE. BEI EINHALTUNG DER LAGERUNGSBEDINGUNGEN IST DAS PRODUKT 24 MONATE HALTBAR.

VERBRAUCH:

ANGABEN DER ANZAHL DIE ZUM VERKLEBEN VON 100 VERBINDUNGEN ERFORDERLICH IST.

Ø	32	40	50	63	75	90	110	140	160	225	280
L	0,8	1,1	1,5	1,7	2,2	4,0	8,0	13,0	19,0	26,0	38,0

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.