

PVC KLEBER



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

Basis	PVC-Lösung in einem Lösungsmittelgemisch
chemische Beständigkeit	Resistenz hängt von Chemikalien von Klebe-Verbindungen ab. Z.B: von Spaltenbreite, Trockenzeit, Druck, Temperatur, Art und Konzentration des Mediums
Farbe	Gelb (transparent)
Dichte ca.	0,95 g/cm³
Flammpunkt	K1 (< 21 °C)
Festkörpergehalt ca.	19 %
Viskosität	Thixotrop
Viskosität ca.	1000 mPa·s

PVC KLEBER GRIFFON HT-120

SCHNELLER, THIXOTROPER PVC-KLEBSTOFF. GEEIGNET ZUM KLEBEN VON

ROHREN, MUFFEN UND FITTINGS MIT KLEINEREM UND GRÖßEREN SPALTMASS (SPALTFÜLLEND) IN DRUCK- UND ABWASSERSYSTEMEN. OPTIMAL GEEIGNET FÜR BIEGSAMEN ROHREN, SWIMMINGPOOLS, WHIRLPOOLS UND ANDERE FEUCHTE UMGEBUNGEN. GEEIGNET FÜR DURCHMESSER ≤ 250 MM. MAX. 16 BAR (PN 16). MAXIMALE TOLERANZ 0,8 MM DURCHMESSERPASSUNG / 0,2 MM PRESSPASSUNG. GEEIGNET FÜR ROHRSYSTEME GEMÄSS EN 1566, 15877 UND ISO 15493 (PVC).

EIGENSCHAFTEN:

- SCHNELL
- THIXOTROP
- SPALTFÜLLEND
- ERFÜLLT NORMEN: EN 14680 UND EN 14814

GEBRAUCHSANWEISUNG:

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN: NICHT VERWENDEN BEI TEMPERATUREN ≤ +5 °C.

1. KLEBEFLÄCHEN VON STAUB UND SCHMUTZ MIT PVC REINIGER BEFREIEN
3. KLEBSTOFF SCHNELL UND GLEICHMÄSSIG RUNDUM (4-6x) AUF BEIDE KLEBEFLÄCHEN AUFTRAGEN
4. KLEBEVERBINDUNG SOFORT FÜGEN
5. ÜBERSCHÜSSIGEN KLEBSTOFF ENTFERNEN. VERBINDUNG DIE ERSTEN 10 MINUTEN NICHT MECHANISCH BELASTEN
6. NACH GEBRAUCH BEHÄLTER SOFORT GUT VERSCHLIESSEN.

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VPE/Karton
0149183M	0,500 ltr.	gelb	12

LAGERUNGSBEDINGUNGEN:

MINDESTENS 24 MONATE HALTBAR IN UNGEÖFFNETER VERPACKUNG BEI LAGERUNG ZWISCHEN +5 °C UND +25 °C. DEN BEHÄLTER GEWISSENHAFT SCHLIESSEN UND AN EINEM TROCKENEN, KÜHLEN UND FROSTFREIEN ORT LAGERN. NACH DEM ÖFFNEN HAT DAS PRODUKT EINE BEGRENZTE HALTBARKEIT.

VERBRAUCH:

ANGABEN DER ANZAHL VON VERBINDUNGEN PRO 1 L:

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	650	290	160	100	90	70	40	30	20	12	8

Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.